

EXTRATOR® ENDURO

Ультра-металлический упрочнитель для бетонных полов СТ-С60-F10-A1,5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Extrator® Enduro это ультра-металлическая сухая посыпка поверхности (DST - dry shake topping) для монолитных бетонных полов. Содержит твёрдую крошку, высокоэффективные цементы, соответствующие примеси и пигменты. Нанесённый и затёртый на свежесушеном бетоне образует цветное, с мраморной текстурой половое покрытие, прочное и долговечное, стойкое к истиранию и пылевыведению, гладкое, с повышенной стойкостью к проникновению масел, смазки и т. п.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для изготовления новых половых покрытий с поверхностным упрочнением с высокой твёрдостью и стойкостью к истиранию и пылевыведению в объектах с экстремальными условиями эксплуатации – металлургических предприятиях, электростанциях, фабриках, логистических центрах и т. п.
- Для изготовления антиэлектростатических полов.
- Для изготовления полов во взрывоопасных зонах

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Максимальная стойкость к истиранию
- Максимальная стойкость к пылевыведению
- Максимальная стойкость к механическим ударам
- Содержит трудноистираемую металлическую крошку
- Простота очистки
- Плотная и непылеобразующая поверхность
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Морозостойкий
- Широкая цветовая палитра


ОСНОВАНИЕ ПОЛА

Поверхностный упрочнитель Extrator® Enduro применяется на поверхности свеженанесенного низкоусадочного бетона:

- класс не менее C25/30
- водоцементное соотношение < 0,50
- количество цемента < 350 кг/м³
- содержание щелочей в цементе < 0,5%
- цемент СЕМ I, СЕМ II/A-S, СЕМ II/B-S или СЕМ III/A
- крошка с зернистостью < 16 мм
- содержание фракций < 0,25 мм – не менее 4%
- доля песка около 35%
- общее количество цемента и крошки фракции < 0,25 мм – не более 450 кг/м³
- добавка стальных волокон Baumix и полипропиленовых волокон Baucoson в соответствии с рекомендациями фирмы Bautech – в случае выполнения антиэлектростатического пола, в бетон необходимо добавить стальные волокна Baumix в количестве не менее 20 кг/м³, необходимо также выполнить отвод электрического заряда с поверхности.
- Консистенция на строительной площадке: S3, осадка конуса Абрамса около 14-19 см. Добавка стальных волокон приводит к уменьшению осадки конуса.

ВНИМАНИЕ! В бетонную смесь не добавлять легучую золу, поскольку она склонна накапливаться в верхнем слое плиты, что может привести к пылевыведению покрытия или отслоению упрочнителя. Недопустимо доливать воду в бетонную смесь для повышения её удобоукладываемости. Это приводит к значительному снижению прочности бетона и заметному увеличению химической и физической усадки, в результате чего возникают неконтролируемые царапины и трещины.

Бетон должен быть соответствующим образом загущен.



УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура окружающей среды и основания в процессе выполнения работ и в течение последующих 5 дней должна составлять от +5°C до +30°C. Поверхность выполненного покрытия необходимо предохранять от слишком быстрой потери влаги в результате действия таких факторов, как высокая температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п. С целью обеспечения высокого качества полового покрытия и однородности цвета, все работы необходимо выполнять соответствующими инструментами в условиях защиты от пыли, пенополистирольных шариков и т. п. загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением поверхностного упрочнителя Extrator® Enduro должна быть достигнута соответствующая твёрдость бетона. Время схватывания бетона зависит от температуры, относительной влажности воздуха и т. п. Нельзя допустить слишком сильного затвердевания поверхности бетона, поэтому следует часто проверять состояние основания. Это позволит выбрать оптимальный момент начала нанесения поверхностного упрочнителя. К работе необходимо приступать, когда при входе ногами на бетон глубина оставшихся следов от ступней будет не больше 3–4 мм. Перед нанесением упрочнителя предварительно перетереть поверхность бетонной плиты диском. Излишки цементного молочка удалить с поверхности при помощи щётки с жестким ворсом. Затем при помощи дозаторной тележки, равномерно рассыпать 3,5 кг/м² упрочнителя Extrator® Enduro. Выполнить предварительное затирание поверхности диском, вновь равномерно рассыпать упрочнитель в количестве 3,5 кг/м² и выполнить ещё раз затирание всей поверхности диском. Количество рассыпанного упрочнителя составляет около 7,0 кг/м². Необходимо постоянно контролировать расход, поскольку неаккуратное распределение упрочнителя ведёт к ухудшению качества полового покрытия. Очередные этапы затирания выполнять лопастями, которые устанавливать постепенно под всё большим углом.

УХОД ЗА ПОЛОМ

Непосредственно после окончания процесса затирания необходимо всю поверхность пропитать препаратом Bauseal Enduro. Препарат необходимо равномерно наносить методом пульверизации. Для поддержания высокой эстетики полового покрытия, поверхность необходимо регулярно чистить при помощи соответствующих детергентов и машин. Загрязнения разного рода, вытекания масла и т. п. необходимо устранять непосредственно после их возникновения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие содержит цемент – после перемешивания с водой имеет щёлочную реакцию. Принять меры для предотвращения пылевыведения. Не вдыхать, предохранять от попадания в глаза и на кожу. В случае загрязнения: глаза немедленно промыть большим количеством воды, кожу вымыть водой с мылом. В случае необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его назначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.
- Могут наблюдаться отличия в оттенке и внешнем виде поверхности изготовленного пола в зависимости от условий и способа выполнения работ, условий высыхания и т. п. Это не является дефектом изделия и не влияет на технические и эксплуатационные параметры полового покрытия. Колористические различия полового покрытия могут быть связаны также с неоднородностью бетонного основания.
- При относительной влажности воздуха менее 40% имеется опасность появления выцвета (налёта) на поверхности. При относительной влажности воздуха больше 80% процесс схватывания бетона может быть более длительным.

УПАКОВКА

Мешки по 30 кг, поддоны 35 x 30 кг = 1050 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закрытой упаковке и в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Bautech Sp. z o.o.
ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno
tel. 022 716 77 91
fax. 022 716 77 90
e-mail: bau@bautech.eu
www.bautech.eu

Изделие соответствует EN-13813

Реакция на огонь	A1 _{fl}
Выделение коррозионных веществ	цементный раствор (CT)
Прочность на сжатие через 28 дней	не менее 60 Н/мм ² (OSO)
Прочность на изгибание через 28 дней	не менее 10 Н/мм ² (F10)
Стойкость к истиранию по Беме через 28 дней	не более 1,0 см ³ /50 см ² (A1,5)
Химическая стойкость	в частности, масло, отбеливатели, хладагенты, этиловый спирт, щелочные детергенты, типографская краска.
Прочисляемость масла	0 мм
Твёрдость по шкале Мооса	>7
Расход материала	5,0- 7,0 кг/м ²
Температура применения	от +5°C до +30°C
Возможность нагрузки*	малая нагрузка – 14 дней полная нагрузка – 28 дней
Цветовой тон	Стандартные цветовые тона: EXT500 - стально-серый EXT501 - кирпично-красный EXT502 - оливково-зелёный EXT503 - платиново-серый EXT504 - титаново-серый EXT505 - графитовый EXT506 - пустынный беж EXT507 - коричневый



06
EN 13813
Твёрдая крошка
CT-C60-F10-A1.5

* При +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Более высокая температура и низкая влажность уменьшает время, более низкая температура и высокая влажность увеличивает указанное время.