

## BAUPOX® GP

### Бесцветный глубокопроникающий эпоксидный препарат для бетонных поверхностей

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**BAUPOX® GP** – это двухсоставный бесцветный глубокопроникающий препарат на основе эпоксидной смолы.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Для упрочнения и бетонных поверхностей и стяжек. Также применяется как противопыльное средство для бетонных полов.

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Простота применения
- Низкая липкость
- Глубокое проникновение

#### ОСНОВАНИЕ ПОЛА

Бетонная поверхность должна быть стабильной и соответствовать предназначенным динамическим и статическим нагрузкам – бетон минимум C20/25, требование на отрыв 1,5 Н/мм<sup>2</sup>. Допустимая влажность пола 4%. Поверхность должна быть чистой.

#### УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура пола – мин. +10  
Влажность воздуха – максимум 75%

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат поставляется в упаковках, где компонент А(смола) соответствует количественно препарату В(отвердитель). После добавления компонента В к компоненту А следует тщательно перемешать ок 3-5 мин.

**BAUPOX® GP** следует наносить валиком либо кистью.

При температуре 20С и при влажности воздуха 60-70% препарат годен к применению в течение 25-30 мин. после перемешивания.

Допустимость к эксплуатации наступает:

- пешеходное движение – после 24 часов
- механические нагрузки – после 72 часов
- полные нагрузки – после 7 дней

#### ОЧИСТКА

Инструмент следует очищать ацетоном сразу после нанесения препарата.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими

рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

- Могут наблюдаться отличия в оттенке и внешнем виде поверхности изготовленного пола в зависимости от условий и способа выполнения работ, условий высыхания и т. п. Это не является дефектом изделия и не влияет на технические и эксплуатационные параметры полового покрытия. Колористические различия полового покрытия могут быть связаны также с неоднородностью бетонного основания.
- На поверхности пола, затираемого механически, могут появиться волосоподобные трещины (паутина). Это типичное явление для бетонных половых покрытий, оно не влияет на эксплуатационные свойства пола.
- При относительной влажности воздуха меньше 40% имеется опасность появления выцвета (налёта) на поверхности. При относительной влажности воздуха больше 80% процесс схватывания бетона может быть более длительным.

#### УПАКОВКА

10 кг, 20 кг, 700 кг

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закрытой упаковке и в сухих помещениях.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие соответствует EN-13813

Пропорция перемешивания компонент А:компонент В	100:32 по весу
Цвет	Бесцветный
Расход	0,2-0,3 кг/м <sup>2</sup>
Время использования	ок. 25 мин
Температура применения	от +10°С до +30°С