

TERRAFILL® (0,5 мм – 3 мм) Двухкомпонентный препарат для ремонта бетонных, цементных монолитных поверхностей и полированных полов.

Описание продукта

Модифицированная полимерная эмульсия без растворителя (комп. В) с добавкой модифицированных минеральных и гидравлических вяжущих наполнителей (комп. А)

Применение

- Препарат для ремонта бетонных и цементных монолитных полов с высокой механической прочностью, эластичностью и прекрасной адгезией к основанию..

Свойства

- очень долгое открытое время (более десяти часов),
- очень короткое время схватывания в слое до 3 мм (20 мин).

Условия применения

Температура окружающей среды должна быть от +5 °С до +30 °С..

Смешивание

Основание должно быть несущим, жестким, очищенным и без TERRAFILL поставляется в двухкомпонентной форме. Тщательно перемешать содержание упаковки компонента А и Б.

Процесс нанесения

На однородную затертую или отшлифованную поверхность, очищенную от грязи и пыли, нанесите препарат TERRAFILL при помощи стальной терки или шпателя. Наносите препарат по методу шпатлевания, до получения полного покрытия поверхности, отличающегося однородным цветом, в количестве приблизительно 0,5 кг/м². Для повышения продуктивности работы поверхность можно слегка сбрызнуть водой. Когда нанесенный продукт высохнет (около 12 часов), можно приступить к дальнейшей механической обработке, например, алмазными падами.

ВНИМАНИЕ! Проведите пробу подбора соответствующих шлифовальных инструментов. Рекомендуется укладывать препарат после окончания шлифовки металлическими алмазами 100 grid, а после высыхания повторить процесс шлифовки.

Очистка инструмента

Оборудование и инструменты должны быть очищены водой сразу же после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

Техника безопасности

Изделие содержит цемент, после перемешивания с водой возникает щелочная реакция, в следствии чего необходимо придерживаться следующих рекомендаций: не вдыхать, предохранять от попадания в глаза и на кожу. В случае загрязнения: глаза немедленно промыть большим количеством воды, кожу вымыть водой с мылом. В случае необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация

- Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом имеющихся на сегодняшний день знаний, а также опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников действительны только тогда, если сделаны в письменной форме.

Хранение

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной закрытой упаковке.

Упаковка

Ведро 15 кг
Канистра 5 кг

Технические данные

Предел прочности на сжатие	Не менее 25МПа
Расход материала	2,0-2,5 кг/м ²
Количество слоев	1 и более
Адгезия к основанию	более 1.5 мПа
Температура воздуха	от +5°C до +30°C

