

BAUGRUNT®

Грунтовка для устройства тонкослойных покрытий

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BAUGRUNT® – это модифицированная полимер-латексная дисперсия глубокого проникновения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для грунтовки бетонных оснований перед нанесением тонкослойных покрытий.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Уплотнение поверхности
- Предотвращение впитывания влаги в основание
- Увеличение адгезии материала к основанию
- Паропроницаемость

ОСНОВАНИЕ ПОЛА

Основание должно быть прочным, жестким, стабильным, сухим и очищенным от загрязнений. Поверхность должна быть очищена механически, с помощью пескоструйного или фрезеровочного оборудования. Слабые или мягкие поверхности (например, асфальт), которые могут оказать влияние на образование трещин, удаляются.

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура окружающей среды и основания в процессе выполнения работ должна составлять от +5°C до +30°C. Обработанную поверхность необходимо предохранять от слишком быстрой потери влаги в результате действия таких факторов, как высокая температура, сквозняк, солнечные лучи и т. п.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение тонкослойных покрытий **BAUFLOOR®** и **TERRATOP®**

Канистру с **BAUGRUNT®**, тщательно взболтать. Полученную дисперсию вылить на подготовленное основание и распределить большой мягкой кистью. Пропитать основание, но не оставлять лужи. Повторный слой продукта следует нанести после высыхания первого слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ: **BAUGRUNT®** имеет короткие сроки высыхания. Низкая температура, высокая влажность могут привести к повреждению слоя грунта, что приводит к образованию пузырьков воздуха в затворенном растворе, и возможность появления трещин и расслоений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не является токсичным веществом при нормальных условиях эксплуатации не представляет угрозы. Сотрудники должны использовать одежду, обувь, очки и перчатки. В случае попадания в глаза, немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу, вымыть кожу водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы **Bautech**. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его назначением и рекомендациями фирмы **Bautech**. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут быть не идентичны в связи с условиями, местом, способом нанесения слоя и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы **Bautech**. Иные рекомендации наших работников являются действительными, если будут сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

УПАКОВКА

Канистры 5л, 10л, 20л, 1000л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закрытой упаковке и в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Плотность | ок. 1г/см ³ |
| Сухой остаток | 10% |
| Время высыхания при T=20°C | 3-6 ч. |
| Количество слоёв | 2-3 |