

BAUSEAL® ENDURO

Пропитка для промышленных покрытий

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bauseal Enduro это готовый для применения раствор модифицированной акриловой смолы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для применения на свежесделанных бетонных полах с поверхностным упрочнением и затираемых половых покрытиях Baufloor.
 - для предохранения их от слишком быстрой потери воды
 - для поверхностной пропитки, ограничивающей поглощаемость и упрощающей содержание пола в чистоте
- Для применения на уже существующих бетонных полах с поверхностным упрочнением, с целью поверхностного упрочнения, снижения намокаемости и предохранения от пыления

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Готов к применению
- Не желтеет
- Простой для применения
- Ограничивает возникновение микроцарапин на поверхности пола

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура основания и окружающей среды должна составлять от +5°C до +25°C.

СМЕШИВАНИЕ

Bauseal Enduro поставляется в готовом к применению виде. Содержимое упаковки необходимо тщательно перемешать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Bauseal Enduro следует наносить на свежесделанный бетонный пол сразу же после последнего механического затиранья. Препарат наносить методом пульверизации при помощи пульверизатора низкого давления. Препарат наносить 1-2 раза тонким слоем, избегая образования луж.


ВНИМАНИЕ! Слишком толстый слой Bauseal Enduro приведёт к более тёмной окраске поверхности пола, поскольку в этих местах пол будет дольше сохнуть. Слишком толстый слой пропитывателя может отслаиваться от поверхности пола. Учитывая небольшую толщину слоя пропитывателя Bauseal Enduro следует принимать во внимание его истирание и необходимость восстановления покрытия.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Оборудование и инструменты непосредственно после применения следует очистить ксилолом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещения, в которых выполняются работы, должны хорошо проветриваться. Работники должны применять защитную одежду, обувь, защитные очки и перчатки. В случае попадания на кожу



загрязнённые места необходимо немедленно промыть ксилолом, а затем водой с мылом и смазать кремом. В случае проявления аллергической реакции, обратиться к врачу. Грунтовочный препарат является вредным веществом и не может попасть в канализацию или грунтовые воды. Применять вдали от огня и источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

УПАКОВКА

20 л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 6 месяцев от даты указанной на упаковке при хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях, при температуре от +5°C до 25°C. Защищать от непосредственного действия солнечных лучей. Предохранять от мороза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	около 0,9 г/см ³
Расход	1 литр на 8-10 м ²
Количество слоёв	1-2
Эффективность снижения испарения воды	около 75%
Время высыхания при темп. +20°C	около 24 час.
Химическая стойкость	в частности, масло, белители, хладагенты, этиловый спирт, щелочные детергенты, типографская краска.
Температура применения	од +5°C до +25°C



Изделие соответствует AT-15-4023/2006

Bautech Sp. z o.o.
ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno
tel. 022 716 77 91
fax. 022 716 77 90
e-mail: bau@bautech.eu
www.bautech.eu