

# BAUSEAL® ENDURO plus

## Пропитка для декоративных покрытий по технологии PRESSBETON

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bauseal Enduro plus это готовый для применения раствор модифицированной акриловой смолы.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для применения на покрытия PRESSBETON
  - для поверхностной пропитки, ограничивающей поглощаемость и упрощающей содержание пола в чистоте
- Для применения на уже существующих бетонных полах с поверхностным упрочнением, с целью поверхностного упрочнения, снижения намокаемости и предохранения от пыления

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Готов к применению
- Не желтеет
- Простой для применения
- Ограничивает возникновение микроцарапин на поверхности пола
- Мокрый эффект

### УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура основания и окружающей среды должна составлять от +5°C до +25°C.

### СМЕШИВАНИЕ

Bauseal Enduro plus поставляется в готовом к применению виде. Содержимое упаковки необходимо тщательно перемешать.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Bauseal Enduro plus следует наносить на сухое бетонное покрытие тонким слоем. Препарат наносить при помощи кисти или валика.


**ВНИМАНИЕ!** Слишком толстый слой Bauseal Enduro plus приведёт к белёсой окраске поверхности пола, что может привести к его дальнейшему отслоению. Учитывая небольшую толщину слоя Bauseal Enduro plus следует принимать во внимание его истирание и необходимость восстановления покрытия.

### ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Оборудование и инструменты непосредственно после применения следует очистить нежирным растворителем.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещения, в которых выполняются работы, должны хорошо проветриваться. Работники должны применять защитную одежду, обувь, защитные очки и перчатки. В случае попадания на кожу



a – BAUSEAL®  
b – BAUTOP® lub  
EXTRATOP®  
c – płyta nośna  
z betonu  
z włóknami  
BAUMIX®  
i BAUCON®  
d – system wypełnień  
dylatacyjnych  
BAUFLEX®

загрязнённые  
места  
необходимо  
немедленно  
промыть  
растворителем  
P-4, а

затем водой с мылом и смазать кремом. В случае проявления аллергической реакции, обратиться к врачу. Грунтовочный препарат является вредным веществом и не может попасть в канализацию или грунтовые воды. Применять вдали от огня и источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

### УПАКОВКА

5 л

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке при хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях, при температуре от +5°C до 25°C. Защищать от непосредственного действия солнечных лучей. Предохранять от мороза.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	около 0,8 г/см <sup>3</sup>
Расход	1 литр на 5–6 м <sup>2</sup>
Количество слоёв	1
Эффективность снижения испарения воды	около 85%
Время высыхания при темп. +20°C	около 24 час.
Химическая стойкость	в частности, масло, белители, хладагенты, этиловый спирт, щелочные детергенты, типографская краска.
Температура применения	од +5°C до +25°C



Изделие соответствует AT-15-4023/2006

Bautech Sp. z o.o.  
ul. Staszica 25  
05-500 Piaseczno  
tel. 022 716 77 91  
fax. 022 716 77 90  
e-mail: bau@bautech.eu  
www.bautech.eu

  
**BAUTECH®**