

MULTIDECOR® Vertical interior

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смесь предназначена для внутренней декоративной отделки стен. Содержит высокоэффективные цементы и соответствующие добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для применения в жилых зданиях, ресторанах, зданиях общественного пользования, торговых центрах и других объектах с повышенными эстетическими требованиями.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Высокая устойчивость к пылевыведению
- Простота очистки
- Непроницаемая и непилеобразующая поверхность
- Для применения внутри зданий
- Широкая палитра цветов и рисунков

ОСНОВАНИЕ ОСНОВАНИЕ

Поверхность, предназначенная для отделки, должна быть тщательно подготовлена и очищена от пыли и грязи. Смесь заправляется наносится на окрашенные, пластиковые и покрытые водоотталкивающими материалами поверхности. Перед нанесением материала на сильнопитывающие основания необходимо нанести подготовительный грунтовочный слой материала. Для этого необходимо затворить смесь MULTIDECOR® Vertical грунтовочным препаратом BAUGRUNT® Vertical, разведенным с водой в пропорции 1:1 в количестве 4,5-5л. на мешок 25 кг. Затем полученный раствор наносится на поверхность толщиной до 10мм. После полного высыхания подготовительного грунтовочного слоя (не менее. 12 часов) на подготовленную поверхность наносится грунтовочный компонент BAUGRUNT® Vertical. Если основание выполнено из кирпича или бетона, то достаточно нанести препарат BAUGRUNT® Vertical и после его высыхания можно приступать к работе.

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Температура окружающей среды и основания в процессе выполнения работ и в течение последующих 5 дней должна составлять от +5°C до +30°C. Поверхность выполненного покрытия необходимо предохранять от слишком быстрой потери влаги в результате действия таких факторов, как высокая температура, сквозняк, солнечные лучи и т.п. С целью обеспечения высокого качества декоративной отделки, все работы необходимо выполнять соответствующими инструментами в условиях защиты от пыли, и прочих загрязнений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мешок MULTIDECOR® Vertical (25 кг) смешивают с 4,5-5 литрами чистой воды при помощи мощной дрели с насадкой в течение 3-5 минут. Подготовленная смесь наносится на поверхность основания методом набрасывания в 1-2 слоя (в зависимости от необходимой толщины отделки). Толщина одного слоя должна составлять 10-20мм. После нанесения каждого слоя, смесь выравнивается при помощи рейки и стягивается с помощью штукатурной терки из нержавеющей стали, до получения гладкой и ровной поверхности. После нанесения на стену, в зависимости от температуры и влажности воздуха смесь выдерживается некоторое время, до достижения консистенции пластилина. После этого можно приступать к штампованию. После слегка затвердевшую, но ещё живую поверхность укладываются текстурные маты и аккуратно

продавливаются. Для того чтобы пресс-формы не прилипали к отделочному материалу нужно использовать жидкий разделительный компонент (Wet release®), который безвреден для растений и наносится как на пресс-формы, так и на обрабатываемую поверхность. При необходимости после штампования выполняется нарезка материала, для имитации природного камня и др. Нарезка выполняется с помощью специального инструмента. Чтобы инструмент для нарезки швов не прилипал к отделочному материалу используется сухой тонирующий разделитель (Dry Release®).

К очередному этапу отделки можно приступать на следующий день. Сначала производится зачистка поверхности. После зачистки поверхности задается цветовой эффект при помощи красителей (LIQUID COLOR®). После окраски сухое покрытие необходимо пропитать препаратом Bauseal Enduro, Bauseal Enduro plus или Brukseal. Препарат следует равномерно наносить методом пульверизации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие содержит цемент – после соединения с водой имеет щелочную реакцию. Не вдыхать, предохранять от попадания в глаза и на кожу. В случае загрязнения: глаза немедленно промыть большим количеством воды, кожу вымыть водой с мылом. В случае необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его назначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут действительны, если сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

УПАКОВКА

Мешки по 25 кг, поддоны 35 x 25 кг = 875кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закрытой упаковке и в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие соответствует EN-13813

Срок живучести мин.	не меньше 90 мин.
Предел прочности на сжатие через 28 дней	не менее 11 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 дней	не менее 3 МПа
Прочность сцепления с основанием:	не менее 0,5 МПа
Паропроницаемость	Не меньше 0,05мг/м*ч*Па
Водопоглощение	не более 0,6 кг/м²
Расход материала	ок. 20,0 кг/м²
Температура применения	от +5°C до +30°C

Bautech Sp. z o.o.
ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno
tel. 022 716 77 91
fax. 022 716 77 90
e-mail: bau@bautech.eu
www.bautech.eu