

BAUSEAL® STANDART

Мембраноутворювачі для промислових підлог

ОПИС ПРОДУКТУ

Bauseal Enduro Standart - це готовий для застосування розчин модифікованої акрилової смоли, що створює поверхневу мембрану з ефектом напівблиску

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для застосування на свіжовиготовлених підлогах з поверхневим зміцненням і покриттях підлоги, що зтираються;
- для запобігання їх від занадто швидкої втрати вологи ;
- для поверхневого просочення, що обмежує поглинання і спрощує підтримання підлоги у чистоті;
- Для застосування на вже існуючих бетонних підлогах з поверхневим зміцненням, з метою поверхневого зміцнення, зниження намокання і запобігання пилінню.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Готовий до застосування;
- Не жовтіє ;
- Простий для застосування;
- Обмежує виникнення мікроподряпин на поверхні підлоги.

УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

Температура основи і навколишнього середовища повинна складати від + 5°C до + 25°C.

ЗМІШУВАННЯ

Bauseal Enduro Standart поставляється в готовому до застосування вигляді. Вміст упаковки необхідно ретельно перемішати.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Bauseal Enduro Standart слід наносити на свіжовиготовлену бетонну підлогу відразу ж після останнього механічного затирання. Препарат наносити методом пульверизації за допомогою пульверизатора низького тиску. Препарат наносити 1-2 рази тонким шаром, уникаючи утворення калюж.


УВАГА! Занадто товстий шар Bauseal Enduro Standart призведе до більш темною забарвленням поверхні підлоги, оскільки в цих місцях підлога буде довше сохнути. Занадто товстий шар просочувача може відшаровуватися від поверхні підлоги. З огляду на невелику товщину шару просочувача Bauseal Enduro слід брати до уваги його стирання і необхідність відновлення покриття.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Обладнання та інструменти безпосередньо після застосування слід очистити ксиололом.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Приміщення, в яких виконуються роботи, мають добре провітрюватися. Робітники повинні застосовувати захисний одяг, взуття, захисні окуляри і рукавички. У разі потрапляння на шкіру



a - BAUSEAU b -
BAUTOP- lub
EXTRATOP[®] c -
plyta nośna z betonu z
włóknami BAUMIX*
iBAUCON · d - system
wypełnień
dylatacyjnych
BAUFLEX*

забруднені місця необхідно негайно промити ксиололом, а потім водою з милом і змастити кремом. У разі прояву алергічної реакції звернутися до лікаря. Грунтувальний препарат є шкідливою речовиною і не повинен потрапляти у каналізацію або ґрунтові води. Застосовувати далеко від вогню і джерел тепла. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також наявного досвіду фірми Bautech. Користувач зобов'язаний застосовувати виріб відповідно до його призначення і рекомендацій фірми Bautech. Усе зазначені технічні дані засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. Практичні результати вимірювань можуть не бути ідентичними в зв'язку з умовами, локалізацією, способом застосування і іншими обставинами, що не залежать від фірми Bautech. інші рекомендації наших працівників будуть дійсні, якщо зроблені в письмовій формі. У момент появи справжньої інструкції всі попередні інструкції стають недійсними.

УПАКОВКА

10,20 л

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання 12 місяців від дати зазначеної на упаковці при зберіганні в оригінальній, герметично закритій упаковці, в сухих, провітрюваних приміщеннях, при температурі від + 5 °C до 25 °C. Захищати від безпосередньої дії сонячних променів. Оберігати від морозу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Щільність	прибл. 0,9 г/см ³
Витрата	1 літр на 8-10 м ²
Кількість шарів	1-2
Ефективність зниження випаровування води	прибл. 75%
Час висихання за темп. +20°C	прибл. 24 час.
Хімічна стійкість	зокрема, масло, відбілювачі, холодоагенти, етиловий спирт, лужні детергенти, друкарська фарба.

Температура використання від +5°C до +25°C

Продукт відповідає АТ-15-4023/2006